

GOLDPAL TQE M

Detergente/emulgador especialmente indicado no tingimento de fibras celulósicas com corantes turquesa e verde reativos.

Campos de Aplicação:

- Purga de artigos com fibras celulósicas, animais, sintéticas ou mistas.
- Purgas, alvejamentos, tingimentos e ensaboamentos.
- Especialmente recomendado para tingimento com corantes reativos turquesa ou verde, não afetando a solubilidade e evitando a aglomeração.

Características:

- Por seu poder emulgador e solubilizante evita a aglomeração dos corantes turquesa e verde reativos nos banhos de tingimento.
- Emulsiona os óleos de encimagem dos fios de fibras sintéticas.
- Apresenta bom poder umectante.
- Produto apresenta boa estabilidade se armazenado conforme orientações da FISPQ.
- Este produto atende aos parâmetros exigidos pela certificação OEKO-TEX®.
- Este produto se adequa as exigências do programa ZDHC (Zero Discharge of Hazardous Chemicals).

Parâmetros Físico-Químicos:

Aspecto	Líquido límpido de amarelado a castanho.
Natureza Química	Combinação de polímero orgânico com tensoativos.
Caráter iônico	Aniônico
Solubilidade (sol. 10% p/p)	Solúvel à 25°C, sob agitação.
Teor de Não Voláteis (%)	46,0 – 51,0
pH (sol. 10% p/p, 25°C)	2,0 – 3,0
Compatibilidade	Compatível com produtos catiônicos, aniônicos e não iônicos, porém recomenda-se testar previamente.
Estabilidade na Aplicação	Estável em banhos alcalinos, ácidos e duros e salinos, em quantidades normais de aplicação.

Aplicação:

Em processos de purga e tingimento simultâneo.

Em banhos de tingimento de fibras celulósicas com corantes turquesa ou verde reativos	1,0 – 2,0 % de Goldpal TQE-M.
--	-------------------------------

Informações de armazenagem, segurança e manuseio vide Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico (FISPQ).

Obs.: Considerando a variedade de substratos e processos aplicativos, as informações ora prestadas com fidelidade, devem ser entendidas como instrumento orientativo, portanto não podemos nos responsabilizar por eventuais danos decorrentes de aplicações indevidas. Os dados contidos neste informativo técnico, se baseiam nos atuais conhecimentos e nas atuais aplicações realizadas dos nossos produtos. Informações complementares poderão ser obtidas com o nosso departamento técnico. Rev. 11/10/2017.

Golden
TECNOLOGIA