

GOLDMOL BB

Carrier isento de solvente clorado.

Campos de Aplicação:

- Tingimento de artigos com poliéster e suas misturas.
- Branqueamento óptico de fibras de poliéster.
- Indicado para equipamentos com ou sem pressão.

Características:

- Acelera a montagem de corantes dispersos podendo haver diminuição do tempo de processo.
- Promove a igualização dos corantes dispersos a altas temperaturas especialmente com corantes com baixas propriedades de migração/cobertura.
- Igualiza tingimentos defeituosos.
- Produto apresenta boa estabilidade se armazenado conforme orientações da FISPQ. Sensível a baixas temperaturas, podendo turvar a partir de 12°C. Manter embalagem sempre bem fechada após o uso, pois pode ocorrer evaporação de substâncias ativas.
- Este produto atende aos parâmetros exigidos pela certificação OEKO-TEX®.
- Este produto se adequa as exigências do programa ZDHC (Zero Discharge of Hazardous Chemicals).

Parâmetros Físico-Químicos:

Aspecto	Líquido incolor a levemente amarelado.
Natureza Química	Composição de Hidrocarboneto Aromático e Éster de Ácido Carboxílico.
Caráter Iônico	Não iônico.
Solubilidade (sol. 10% p/p)	Solúvel a 25°C, sob agitação.
Matéria Ativa (%)	Mín. 99%
Compatibilidade	Compatível com produtos catiônicos, aniônicos e não iônicos, porém recomenda-se testar previamente.

Aplicação:

Tingimento	0,2 a 1,5 g/L de Goldmol BB.
Igualização	Recomendamos valores superiores a 1,5 g/L de Goldmol BB.
Descarga	Valores superiores a 1,5 g/L de Goldmol BB, junto com Goldgen PES CONC.

Informações de armazenagem, segurança e manuseio vide Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico (FISPQ).

Obs.: Considerando a variedade de substratos e processos aplicativos, as informações ora prestadas com fidelidade, devem ser entendidas como instrumento orientativo, portanto não podemos nos responsabilizar por eventuais danos decorrentes de aplicações indevidas. Os dados contidos neste informativo técnico, se baseiam nos atuais conhecimentos e nas atuais aplicações realizadas dos nossos produtos. Informações complementares poderão ser obtidas com o nosso departamento técnico. Rev. 11/08/2016.

Golden
TECHNOLOGY